

Технически характеристики

HENSOGRUND AQ

**Еднократен грунд на водна основа за системи за пожарозащитно покритие на HENSOTHERM®
върху стоманени конструкции и поцинковани повърхности**

Употреба

HENSOGRUND AQ е грунд за пясъчна стомана Sa 2.5 и поцинковани стоманени повърхности за противопожарни покрития HENSOGRM®.

Забележка: HENSOGRUND AQ не е подходящ като грунд за чугунени колони!

Съдържание

HENSOGRUND AQ е бързосъхнещ грунд против корозия, защитаващ от дисперсия, насърчаващ добра адхезия.

Цвятен нюанс: сив

Приложение

- условия за приложение: относителна влажност <80%, температура > + 5 ° C
- забележете точка на оросяване!
- подготовката на повърхността трябва да се извършва в съответствие с добрите практики за боядисване. Отстранете цялата разхлабена или прахообразна боя от повърхността. Най-добри резултати се постигат с помощта на пясъкоструене Sa 2.5 според DIN EN ISO 12944
- повърхността трябва да бъде почистена, за да се отстрани замърсяването и да се осигури адхезия
- препоръчва се почистване с взрив или ефективно измиване с разтворители и почистване с вода с високо налягане според степента на замърсяване
- подготовката на повърхността трябва да се извърши в съответствие с добрите практики на болка - DIN EN ISO 12944-4
- HENSOGRUND AQ може да се нанася с четка, валяк или безвъздушно пръскане: размер на върха 0.013 "
- разбъркайте старателно преди нанасяне
- степен на покритие: мин. 160 g / m² = дебелина на мокър филм мин. 125 цт
= дебелина на сухия филм мин. 50 цт

Степента на покритие не отчита коефициента на корекция на грапавите повърхности съгласно ISO 19840.

Време за изсушаване

Времето за сушене зависи от температурата и относителната влажност. При температура от около + 20 ° C и относителна влажност от ок. 65% времената на сушене са както следва:

- прах сух след припл. 4 часа
- готова за покритие с HENSOTHERM® след припл. 24 часа

Безопасност при работа

Използвайте HENSOGRUND AQ в съответствие с всички приложими местни и национални разпоредби.

Giscode: BS10

Околна среда, здраве и безопасност

Тъй като регулациите често се преразглеждат, моля, поискайте актуалния лист за безопасност преди да използвате продукта.

Опаковка

Доставя се в пластмасови кофи от 5 кг

Съхранение и транспорт

- съхранение и транспортиране в сухи условия и без замръзване!
- температура на съхранение най-малко + 5 ° C, макс. + 30 ° C
- срок на годност на неотворени кофи: 6 месеца
- отворените кофи трябва да бъдат запечатани внимателно след употреба

Информацията, дадена тук, не е изчерпателна, а само за ваше ръководство. Тя се основава на резултатите от контролирани тестове и опит, получен при прилагането на този продукт от Rudolf Hensel GmbH. Всяко лице, което използва този продукт за каквато и да е друга цел, освен специално препоръчаната, без предварително да получи писмено потвърждение от нас, прави това на свой риск и Rudolf Hensel GmbH не може да поеме отговорност за работата на продукта или за загуба или щети, произтичащи от такъв използване. Бившите версии на този информационен лист вече не са валидни. Отговорността на потребителите е да проверят дали този документ е актуален преди да използвате продукта

© Rudolf Hensel GmbH 12/16



Тел: 02/945 5199; 0877/616 479

office@sstroy.eu

www.sstroy.eu

Rudolf hensel gmbh

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11 | Tel. +49 (0) 40 / 72 10 62-10
21039 Börnsen | Germany | Fax +49 (0) 40 / 72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de

