



TECHNICAL DATA SHEET

SMALTALKYD 413

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Smaltalkyd 413 е висококачествено, крайно покритие на базата на модифицирани алкидни смоли.

То е специално проектирано за вътрешно и външно боядисване на метални и дървени повърхности. Има отлична устойчивост на метеорологични промени и устойчивост на времето.

Характеризира се с добра еластичност, отлично прилепване, бързо първоначално изсъхване и лекота на нанасяне.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА:

ЦВЕТОВЕ :	Всички по RAL или FED Standard.
ТВЪРДОСТ :	63-66 % к.β. ή 46-49% к.о.
СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ:	1,30 ± 0,05 кг/л
ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ :	32°C, Abel closed Cup.
ПРИЛЕПВАНЕ :	GT 0 - 1, DIN 53151.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЙ :	30 - 60мм за всеки слой.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ : (25° С & 60 % RH)	Без прах : 15 минути. В дълбочина : 1 час.
ТЕОРИТИЧНА РАЗРЕЖДАНЕ :	7,3м ² /кг за дебелина сух слой 50мм. Със Smaltosolvent Nr.27, ако е необходимо, за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

- Прахът и всякакви чужди частици трябва да бъдат отстранени с подходящ препарат и много вода.
- Металните повърхности трябва да се грундираат с грунд против ръжда.
- Дървените повърхности трябва да се грундираат с разтворител.

ПРИЛОЖЕНИЕ :

С пистолет, airless , четка или валяк.

ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ :

12 месеца в оригиналната опаковка при температура максимум 35°C.