



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MARINE ENAMEL

**ОПИСАНИЕ НА
ПРОДУКТА:**

Marine Enamel е висококачествено, съхнещо на въздух емайлно финално покритие.

То показва превъзходно запазване на блясъка за дълъг период от време и отлична устойчивост на атмосферни влияния, устойчивост на солена вода и устойчивост на стареене. Характеризира се с добрата си гъвкавост, отлична адхезия и лекота на нанасяне.

Препоръчва се като финално покритие върху вътрешна или външна метална повърхност, като стоманени палуби, стълбища, подиуми и др.

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОДУКТА:**

ЦВЯТ:	Всеки RAL или FED Стандарт.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО :	52 - 65% b.w. от общата боя, зависи от крайния цвят
АДХЕЗИЯ:	GT 0 – 1, DIN 53151.
ПЛАМНА ТОЧКА:	28 °C, Abel closed cup.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА Д.С.Ф.:	30 – 50 µm за слой.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ: (20 °C & 70% ОВ)	Без прах: 2 часа. Твърдо съхнене: 8 часа. Крайно съхнене: 48 часа.
ТЕОРИТИЧНО ПОКРИТИЕ:	12,5 m ² / kgf за 30 µm ДСФ. Реалното покритие може да е по-малко, в зависимост от техниката на нанасяне, условията на работа и природата на повърхността за покриване. 5 – 15 % загуби трябва да се калкулират за реалното покритие
РАЗРЕЖДАНЕ:	Smaltosolvent W.S., ако се изисква за регулиране на работния вискозитет и дебелината на филма.
ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО БОЯДИСВАНЕ:	Минимум след 8 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Чрез въздушно или безвъздушно впръскване, четка или валик.

**ПОДГОТОВКА НА
ПОВЪРХНОСТТА:**

Премахнете мазнини, смазки и други замърсявания с подходящ препарат преди нанасяне.

**СРОК НА
ГОДНОСТ:**

Една година в оригиналните затворени контейнери при максимум 35°C