



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMALTOPRIMER 122

Описание на продукта: Smaltoprimer 122 е бързосъхнещ промишлен грунд на основата на специално подбрани фенолни смоли, модифицирани с масла и цинков фосфат. Може да се използва като антикорозионен грунд за всички еднокомпонентни системи за боядисване. Може да се използва и за временно предпазване на метални повърхности по време на транспорт и строителство. Характеризира се с отлична устойчивост на вода и солни оксиди.

Информация продукта :	за	ЦВЕТОВЕ :	Сив, син, бял, зелен и други нюанси при поискване.
		ТВЪРДОСТ :	65 - 70% к.β. или 53-55 % к.о.
		СПЕЦИАЛНО ТЕГЛО :	1,3 ± 0,05 кг/л на 20°C.
		ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ :	Над 18°C, Abel closed Cup.
		ТЕМПЕРАТУРНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ:	До 90°C.
		ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА ПОКРИТИЕТО :	30 - 50 μm.
		ВРЕМЕ НА ИЗСЪХВАНЕ: (При 25°C & 60% влажност)	Без прах : 15 минути. Дълбоко : 60 минути. Финално втвърдяване : 2 дни.
		ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОКРИТИЕ:	8,33м ² /кг при дебелина на сухия слой 50μm. Действителният капацитет на покритие, може да бъде по-малък в зависимост от техниката на нанасяне, условията на работа и повърхността.
		РАЗРЕЖДАНЕ :	Със Smaltosolvent Nr.27 за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя.
		ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ :	Минимум: след 8 часа. Максимум: без ограничения.
УПОТРЕБА :	С пистолет, airless, четка или валяк.		
ПЕРИОД СЪХРАНЕНИЕ :	НА Минимум 12 месеца в оригинална запечатена опаковка при температура максимум 35°C.		