



**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**SMALTALKYD 413**

**ОПИСАНИЕ НА  
ПРОДУКТА:**

Smaltalkyd 413 е висококачествено, крайно покритие на базата на модифицирани алкидни смоли.

То е специално проектирано за вътрешно и външно боядисване на метални и дървени повърхности. Има отлична устойчивост на метеорологични промени и устойчивост на времето.

Характеризира се с добра еластичност, отлично прилепване, бързо първоначално изсъхване и лекота на нанасяне.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА  
ПРОДУКТА:**

ЦВЕТОВЕ :	Всички по RAL или FED Standard.
ТВЪРДОСТ :	63-66 % к.β. ή 46-49% к.ο.
СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ:	1,30 ± 0,05 кг/л
ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ :	32°C, Abel closed Cup.
ПРИЛЕПВАНЕ :	GT 0 - 1, DIN 53151.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЙ :	30 - 60μm за всеки слой.
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ : ( 25° C & 60 % RH ) ТЕОРИТИЧНА	Без прах : 15 минути. В дълбочина : 1 час.
РАЗРЕЖДАНЕ :	7,3м <sup>2</sup> /кг за дебелина сух слой 50μm. Със Smaltosolvent Nr.27, ако е необходимо, за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя.

**ПОДГОТОВКА НА  
ПОВЪРХНОСТТА:**

- Прахът и всякакви чужди частици трябва да бъдат отстранени с подходящ препарат и много вода.
- Металните повърхности трябва да се грундираат с грунд против ръжда.
- Дървените повърхности трябва да се грундираат с разтворител.

**ПРИЛОЖЕНИЕ :**

С пистолет, airless , четка или валик.

**ВРЕМЕ ЗА  
СЪХРАНЕНИЕ :**

12 месеца в оригиналната опаковка при температура максимум 35°C.