



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХРОМА ХР - 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :	НА	<p>Хро̀ма ХR-1 е висококачествена, изсушена на въздух крайна боя на алкидна основа, която е специално проектирана за вътрешно и външно боядисване на метални повърхности.</p> <p>Тя има отличен гланц, който издържа дълго време, както и отлична устойчивост на метеорологични промени и устойчивост на течението на времето. Характеризира се с добра еластичност, отлична адхезия и лекота на нанасяне.</p>	
ИНФОРМАЦИЯ ПРОДУКТА :	ЗА	ЦВЕТОВЕ : ТВЪРДОСТ : СПЕЦИАЛНА ТЕЖЕСТ : ВЪЗКОСТ : ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ : ПРИЛЕПВАНЕ : ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ : НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ : (25° С & 60 % относителна влажност) ТЕОРИТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НАПОКРИТИЕ : РАЗРЕЖДАНЕ : НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ :	<p>Всички по RAL или FED. Standard. 57 - 60 % к.в. цялостен цвят (зависи от крайния нюанс). 1,05 ± 0,1кг/л (зависи от крайния нюанс). 67 - 77 KU. 30°C, Abel closed Cup. GT 0 - 1, DIN 53151. 30 - 50µm за всеки слой. Без прах: 2 часа. В дълбочина : 4 часа. 11м²/кг за дебелина на сух слой 40µm. Реалният капацитет на покритие може да бъде по-малък, в зависимост от техниката на нанасяне, работните условия и повърхността. Със Smaltosolvent Nr.27, ако е необходимо, за регулиране на дебелината и вискозитета на слоя. Минимум : след 4 часа.</p>
ПОДГОТОВКА ПОВЪРХНОСТТА :	НА	<p>Пра̀хът и другите чужди тела трябва да се отстранят с подходящ препарат и много вода.</p>	
ПРИЛОЖЕНИЕ :		<p>С пистолет, airless, четка или валяк.</p>	
ВРЕМЕ СЪХРАНЕНИЕ :	ЗА	<p>Една година в оригинална запечатана опаковка при температура максимум 35°C.</p>	